

Teknisk info Lättbetongskruv

Försänkt skalle, CorrSeal



Praktisk lastförmåga

Inkl. säkerhetsfaktorer enligt boverkets Allmänna Råd 1993:1, Typgodkännande av fästdon.

Dimension mm Ø	Monteringsdjup mm	Lättbetong kval500 Draglast/Tvärlast kg	Lättklinker 2MPa Draglast/Tvärlast kg	Lättklinker 3MPa Draglast/Tvärlast kg	Lättklinker 5MPa Draglast/Tvärlast kg
8	60	50/30		60/45	
8	100	80/30		100/45	

Dimensionerande lastvärden, för beräkning i enlighet med Eurokod

Dimension mm Ø	Monteringsdjup mm	Lättbetong kval500 Draglast/Tvärlast kN	Lättklinker 2MPa Draglast/Tvärlast kN	Lättklinker 3MPa Draglast/Tvärlast kN	Lättklinker 5MPa Draglast/Tvärlast kN
8	60	0,65/0,4		0,8/0,6	
8	100	1/0,4		1,3/0,6	

Praktisk lastförmåga

Vi rekommenderar att man gör en provdragning vid större objekt och där man vill utnyttja Lättbetongskruvens lastkapacitet fullt ut. Provdrastringar är en del av vår Tekniska service. Följande Praktiska lastförmåga kan användas som riktvärden. Observera att porösa byggnadsmaterial som lättklinker och lättbetong varierar i hållfasthet och egenskap från fall till fall.

Teknisk info Lättbetongskruv Försänkt skalle, CorrSeal



Brandklass - Lättbetong kval 500

Dimension mm Ø	Brandteknisk klass	Monteringsdjup mm	Karakteristisk bärförmåga kN
8	R60	60	0,25
8	R45	60	0,5
8	R90	80	0,25
8	R60	80	0,5
8	R45	80	0,75
8	R60	100	0,5
8	R45	100	1

ESSVE Lättbetongskruv har genomgått brandtester enligt metod SP Brand A4 118 vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Metoden är baserad på den internationella standarden ISO 834.