

BYGGFOG FASAD

Fog för fasad och byggelement

Produktbeskrivning:

Fukthärdande fogmassa baserad på hybrid polymerteknik (MS). Fri från silikon, isocyanater och lösningsmedel.

Användningsområde:

Rörelsefog för fasad & byggelement. Lämplig runt fönster, dörrar, genomförningar samt byggfogning. Fukthärdande & därmed långsam i täta förband & vid lägre temperaturer. under +5°C härdar produkten mycket långsamt men härdning återupptas vid stigande temperaturer. Frystålig, vatten- & väderbeständig.

Tekniska data:

Typ	MS-hybrid polymer
Härdningssystem	Fukthärdande
Konsistens	Smidig pasta
Densitet [g/cm ³]	1,62
Färg	Transparent Offwhite Kiselgrå Betånggrå Svart
Förpackning [ml]	300 & 600
Övermålningsbar*	Ja
Skinnbildning/öppen-tid (23° 50% RH) [min]	10-25 min
Hårdhet (DIN 53505) [Shore A]	24
E-modul (DIN 53504 S2) [N/mm ²]	~ 0,25
Brottöjning (DIN 53504 S2) [%]	~ 500
Rörelseförmåga (EN 15651-1)	25 %
Draghållfasthet (DIN 53504 S2) [N/mm ²]	~ 0,5
Härdningstid [mm/24h]	2
Volymförändring (DIN ISO 10563) [%]	~ 5%
Applicerings temp [°C]	5 - 40
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-40 till +80
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	9
Lagringstemp, idealisk [°C]	5 - 20
Fryskänslig	Nej, klarar kortare lagring i köld

Samtliga värden vid 23° / 50 % R.H, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga. När det gäller lösningsmedels innehållande produkter rekommenderas alltid att spärr grund används. För MS/Hybrid produkter bör försiktighet iaktas vid användandet av oljebaserade (alkyd) ytbehandlingar – kraftigt förlängda torktider kan inträffa. För alla elastiska och flexibla produkter rekommenderas generellt att aldrig övermåla. Lack och färg är sällan elastiska vilka då oftast spricker, i sällsynta fall kan detta ge sprickor även i underliggande förband (fog & lim) För MS /Hybrid polymer erhålles bästa resultat vid övermålning vått i vått inom 4 timmar efter applicering, efter rengöring med aceton kan all MS övermålas när som helst efter härdning.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

BYGGFOG FASAD är registrerad i BASTA registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Godkännande:



Gör så här/applicering:

Omgivning- och materialtemp +5°C ÷ +40°C, bästa resultat fås vid +20 °C. Patronen bör vara rumstempererad. Se till att underlagen som skall fogas är rena, fria från damm och lösa partiklar samt torra och fett/oljefria. Om nödvändigt rengör ordentligt, använd sprit, aceton eller annat lämpligt snabbavdunstande medel som inte lämnar rester, nafta kan ge oljehinna som kan ge vidhäftningsproblem. Hög fuktighet i betong och trä försämrar vidhäftningen.

Fogen kan med fördel bottnas med ex. ESSVE bottningslist på korrekt djup. För att undvika skador på bottningslisten monteras den med trubbigt eller slätt verktyg. Skadad bottningslist kan förorsaka luftbubblor i fogen. Massan appliceras med hjälp av fogspruta och pressas ned i fogen så att materialet får full kontakt med anläggningsytorna. Efter appliceringen av fogmassan slätas ytan till med en fogpinne som doppats i såpavatten. Se noga till att vatten ej kommer mellan fogsidan och massan.

Kemikaliebeständighet:

God: Vatten, saltvatten, alifatiska lösningsmedel, olja, fett, utspädda oorganiska syror och baser (alkali)

Måttlig: Estrar, Ketoner, aromatiska kolväten

Ej tålig: koncentrerade syror och klorerade kolväten

Fullständigt väderbeständig

Rengöring:

Ohärdad fogmassa rengörs med Aceton, lacknafta eller alkohol, härdad fogmassa endast mekaniskt.

Förvaring:

BYGGFOG FASAD lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten klarar låga temperaturer utan att frysa sönder men bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.