

Fogmassa och lim

Produktbeskrivning:

Elastisk lim- och fogmassa baserad på hybrid polymerteknik. För de flesta applikationer inom- och utomhus där en mer slitstark och robust fogmassa eftersöks. Fri från silikon, Isocyanater och lösningsmedel. ESS SEAL & BOND är godkänt för livsmedelsnära applikationer.

Användningsområde:

För de flesta applikationer där en slitstark och rörelseupptagande fog önskas.

Fäster på de flesta material som ex. betong, sten, keramik, metall och trägolv i krävande miljöer som industri, lager och offentliga miljöer. Till marina applikationer som tätning och nåtning av trädäck. Elastisk sammanfogning och tätning av skarvar och fogar i golv/trappsteg, containertillverkning, metallbyggnation, apparat- och verkstadsindustri, elteknik, ventilationsteknik, luftkonditionering mm. Fogmassan har goda limmande egenskaper och är slipbar efter härdning.

Tekniskadata:

Typ	Hybridpolymer	
Härdningssystem	Fukthärdande	
Konsistens	Trögflytande	
Densitet [g/cm ³]	1,51 ± 0,05	
Färg	Off White Ljusgrå Betonggrå Beige Brun Svart Mörk ek	NCS S 2502-Y NCS S 4502-Y NCS S 1505-Y10R NCS S 7010-Y50R NCS S 9000-S NCS S 4020-Y30R
Förpackning [ml]	300/600	
Övermålningsbar*	Ja	
Härdningstid [24h]	Ca 2,5 mm	
Härdningstid [48h]	Ca 3,5 mm	
Hårdhet (DIN 53505) [Shore A]	Ca 45	
E-modul (DIN 53504 S2) [N/mm ²]	1,5	
Brottöjning (DIN 53504 S2) [%]	Ca 300	
Draghållfasthet (DIN 53504 S2) [N/mm ²]	Ca 2.6	
Rörelseförmåga drag/tryck [%]	± 25	

Skinntid [min]	< 30 min
Volymförändring (DIN ISO 10563) [%]	≤ 4
Applicerings temp [°C]	5 – 40
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-40 till +90
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	12
Lagringstemp, idealisk [°C]	5 – 20
Fryskänslig	Nej, klarar kortare lagring i köld

Samtliga värden vid 23° / 50 % R.H, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga. När det gäller lösningsmedel innehållande produkter rekommenderas alltid att spärr grund används. För MS/Hybrid produkter bör försiktighet iakttas vid användandet av oljebaserade (alkyd) ytbehandlingar – kraftigt förlängda torktider kan inträffa. För alla elastiska och flexibla produkter rekommenderas generellt att aldrig övermåla. Lack och färg är sällan elastiska vilka då oftast spricker, i sällsynta fall kan detta ge sprickor även i underliggande förband (fog & lim) För MS /Hybrid polymer erhålles bästa resultat vid övermålning vått i vått inom 4 timmar efter applicering, efter rengöring med aceton kan all MS övermålas när som helst efter härdning.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

Godkännande:



ESS SEAL & BOND är registrerad i BASTA registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Gör så här/applicering:

Omgivning- och materialtemp $+5^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$, bästa resultat fås vid $+20^{\circ}\text{C}$. Patronen bör vara rumstempererad. Se till att underlagen som skall fogas är rena, fria från damm och lösa partiklar samt torra och fett/oljefria. Om nödvändigt rengör ordentligt, använd sprit, aceton eller annat lämpligt snabbavdunstande medel som inte lämnar rester. Nafta kan ge oljehinna som kan ge vidhäftningsproblem. Hög fuktighet i betong och trä försämrar vidhäftningen. Fogen bottnas med ex. ESSVE bottningslist på korrekt djup. För att undvika skador på bottningslisten monteras den med trubbigt eller slätt verktyg. Skadad bottningslist kan förorsaka luftbubblor i fogen. Massan appliceras med hjälp av fogspruta och pressas ned i fogen så att materialet får full kontakt med anläggningsytorna. Efter appliceringen av fogmassan slätas ytan till med en fogpinne som doppats i såpavatten. Se noga till att vatten ej kommer mellan fogsidan och massan.

Kemikaliebeständighet:

God: Vatten, saltvatten, alifatiska lösningsmedel, olja, fett, utspädda oorganiska syror och baser (alkali)

Måttlig: Estrar, Ketoner, aromatiska kolväten

Ej tålig: koncentrerade syror och klorerade kolväten

Väderbeständig

Rengöring:

Ohärdad produkt rengörs med Rengöringsduk, Rengöringsspray eller lösningsmedel. Härdad fogmassa rengörs mekaniskt.

Förvaring:

ESS SEAL & BOND lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten klarar låga temperaturer utan att frysa sönder men bör inte utsättas för köldgrader under längre tid.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.