

## Expanderbetong Fin

För undergjutning i skikt 20–100 mm av stål- och betongpelare, betongelement och maskiner. Pumpbar betongmassa med expansion.

### Arbetsanvisning

Förarbete:

Rengör väl och vattna gjutstället. Inget fritt vatten får finnas i formen.

Blandning:

Blandas med bormaskin/visp eller tvångsblandare i minst 5 minuter.

Gjutning:

Fyll formen från ett håll och vibrera betongen väl så att det ej bildas några luftfickor. Vid större gjutningar pumpas med fördel betongen i formen. Använd betongen inom 30 minuter efter blandning.

Efterbehandling:

Vattna och täck betongen så den hålls fuktig de sju första dagarna.

Användningsråd:

Vid lägre temperatur än 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Förvara säckarna inomhus och blanda betongen med varmt vatten, så att betongen är cirka 20 °C vid gjutningstillfället. Är gjutstället kallt ska det värmas före arbetets start. Betongen får ej utsättas för frost de första dygnet.

# Teknisk data

|                            |                                     |                |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Allmänt                    |                                     |                |
| Egenskap                   | Värde                               | Metod          |
| Åtgång                     | 25 kg ger ca 12,5 liter betongmassa |                |
| Bindemedel                 | Cement                              |                |
| Stenmax                    | 3 mm                                |                |
| Rekommenderad gjuttjocklek | 20–100 mm                           |                |
| Max vattenmängd            | 3,5 liter / 25 kg                   |                |
|                            |                                     |                |
| Färskt bruk                |                                     |                |
| Egenskap                   | Värde                               | Metod          |
| Användningstid 20 ° C      | Ca 30 min                           |                |
| Börjar hårdna efter        | Ca 4 h                              |                |
| Expansion                  | 0,5–2 %                             |                |
| Lufthalt                   | Ca 5%                               |                |
|                            |                                     |                |
| Härdat bruk                |                                     |                |
| Egenskap                   | Värde                               | Metod          |
| Tryckhållfasthet           | > 50 MPa                            | EN 12190       |
| Vattentät                  | Ja                                  | SS 137003:2015 |
| Exponeringsklasser         | XC4/XF1/XA1                         | SS 137003:2015 |

## Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck och 1000 kg storsäck.

## Lagring

25 kg säckar ska användas inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatumet.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

