

HÅLSTEN

Hålstén

Fabriksgjutna och frostbeständiga murblock av betong i kvalitet C25/30 försedda med luftfyllda hålrum. Tryckhållfasthet minst 5 MPa (fkar). Ytfinish och kulör kan variera varför blocken bör målas eller putsas.

Arbetsanvisning

Murning sker på stabil grundläggning med Finja Murbruk B eller med Finja Cementbruk A. När kraven på murverkets hållfasthet är extra höga rekommenderas Cementbruk A. Blocken vänds så att hålen pekar nedåt. Armering sker lämpligen med bistål i minst vart tredje skift eller enligt byggplatshandling. Målning kan ske direkt på blockytan med färg avsedd för betongunderlag. Putsning kan ske med Cementbruk A alternativt Grundningsbruk A + Putsbruk B eller C. Murar/väggar utomhus nätas dessutom med Finja Fasadnät.

Teknisk data

Art.nr	Format, mm	Vikt kg/st	Vikt kg/pall	Antal st/pall	Antal st/m ²	Åtg. torrbruk muming kg/m ²
20122040	125x190x390	13	936	72	12,5	30 fullfog
20152040	150x190x390	16	1024	64	12,5	35 fullfog
20202040	200x190x390	22,5	1080	48	12,5	50 fullfog
20252040	250x190x390	28	896	32	12,5	60 fullfog
Tryckhållfasthet:						
Bredd: (mm)	Karaktäristisk tryckhållfast, f-kar (MPa)	Medelvärde, f-mean (MPa)	Normaliserad medeltryckhållfasthet, fb (MPa)			
125	7,6	11,5	14,6			
150	8,0	10,6	13,0			
200	7,6	9,1	10,2			
250	5,1	11,3	12,1			
Brandteknisk klass (enl. EC 6, SS-EN 1996-1-2):						
Bredd: (mm)	EI med puts på båda sidor:	EI utan puts:	REI med puts på båda sidor:	REI utan puts:	REI- M med puts på båda sidor:	
125	240	240	120	120	-	
150	240	240	240	240	-	
200	240	240	240	240	90	
250	240	240	240	240	90	
Förutsättningar:						
- Fullfogsmuming						
- Tjocklek puts/sikt min. 10 mm per sida.						
- Utnyttjandegrad ≤ 1,0						

Förpackning

Produkten levereras på pall.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

