

Gipsputs

Pumpbar produkt för användning vid utstockning och putsning inomhus samt vid lagning inomhus av vanligt förekommande underlag som till exempel tegel, lättklinker, lättbetong och tidigare putsade ytor.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas i en snabbgående blandare, med visp eller gipsputsmaskin. Använd 15,0-16,2 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Detta ger cirka 30 liter färdigt bruk.

Användningsråd:

Sugande underlag ska förvattnas. Icke sugande underlag ska förbehandlas med Finja Primer Grepp. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Putsning bör utföras i skikt om 5–50 mm.

Efterbehandling se underlagsguide.

Täta skikt kan appliceras efter ett dygn per 5 mm skiktjocklek vid inomhusklimat.

Teknisk data

Bindemedel	Naturgips
Ballast	Mneralisk lättballast och natursand
Bruksklass	Gipsputs
Bearbetningsbar	30 min till 1 h
Rek. skiktjocklek	5–50 mm/påslag
Åtgång	Ca 8 kg/m ² vid 10 mm putsskikt

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA