

Laga Vägg

Dammreducerat självtorkande väggspackel för uppfyllnad, avjämning och slätspackling av vägg och tak inomhus. Upp till 100 mm i ett skikt. Uppfyllnad och justering på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Används på vägg och innertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter och målning. För inomhusbruk.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett, formolja och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Starkt sugande underlag, till exempel uttorkad lättbetong, tegel och betong, behandlas med Finja Primer G21 före spackling. Lågt sugande underlag, till exempel täta färger, gipsskivor och metall förbehandlas med Primer Grepp. Temperaturen i underlag och lokal ska vara 10 °C till 25 °C. Nygjuten betong bör inte överspacklas inom en månad efter gjutning. Ytor gjutna mot slät form behöver ruggas upp innan spackling.

Blandning:

En säck om 15 kg blandas i 3,0–3,9 liter rent kranvatten till en klumpfri massa, därefter ytterligare två minuter. Blandning sker med bormaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicerings:

Applitera produkten med stålspackel. Tjockare skikt kan med fördel appliceras med murslev. Skrapa på ett tunnare skikt och bygg sedan upp till önskad tjocklek.

Efterarbete:

När spacklet är halvhärdat är det lätt att skära och forma. Sickla av eventuellt överskottsmaterial så snart massan har hårdnat något, det spar mycket slipjobb.

Beläggning:

Finja Tätskikt kan appliceras när produkten är yttorr, normalt ca 1–3 timmar efter spackling. Vid fuktkänsliga ytskikt följ leverantörens anvisningar.

Teknisk data

Bearbetningsbar	20–30 min
Åtgång	Ca 13 kg/m ² vid 10 mm skikt
Skiktjocklek	3–100 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	10 MPa
Böjdraghållfasthet 28 dygn	3 MPa

Förpackning

Produkten levereras i 15 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F", "I", and "N" are connected, as are "J" and "A". The logo is underlined with two horizontal lines.