

T-Diff Underlagstak

Diffusionsöppet underlagstak

Art nr:	Benämning:	Dimension:
261001	T-Diff Underlagstak	1500 mm x 50 m
261002	T-Diff Underlagstak	1500 mm x 30 m



Produktfakta

Beskrivning

Vattenavledande underlagstak som duk på rulle bestående av en polypropen (non woven) stomme med ångbarriär och armeringsnät av polyeten. Materialet är åldringsbeständigt, vattentätt och diffusionsöppet. Produkten klarar kravet för genomtrampning monterat med läkt enligt anvisning.

Försedd med självhäftande klistertejper på längsgående kanter. Klistertejperna har en skyddsremsa som frigörs vid montering.

Användningsområde

Frihängande vattenavledande underlagstak för lufttäta och diffusionsöppna takkonstruktioner med taklutning ner till 14° (1:4). Maximalt centrumavstånd för takbjälkar 1200 mm. För yttertak med takpannor eller profilerad plåt.

Montering

Monteringen sker med infästning mot takbjälkarna och i riktning tvärs takfallet. Första våden med början vid takfoten och därefter överlappande upp motnock eller annan anslutning. Lufttäta skarvar utförs i överlappen med följande dubbla klistertejpskanter. Vid underliggande takisolering utelämnas luftspalt helt mot undersidan av underlagstaket. Detaljer och övriga monteringsinstruktioner se separat monteringsanvisning.

Godkännande

Produkten är Godkänd och P-märkt av Sitac i enlighet med Boverkets Byggregler.



SC0765-09

Teknisk Specifikation

Material

Ytvikt (min)

Längd

Bredd

Rullvikt

Ånggenomgångsmotstånd

Vattentäthet

Åldringsbeständighet

Polypropen stomme med polyetenbarriär och armeringsnät

235 g/m²

30 m, 50 m

1500 mm

ca 20 kg/rl

< 20 x 10³ s/m

Tät


minst 50 år



Läktättningsband (art nr 530015) används för att uppnå optimal täthet vid varje monterad ströläkt



Distans (art nr 294001) används för att fixera underlagstaket och minimera rörelser i underlaget



Skarvband, butyl (art nr 525011) används vid extra skarvar och/eller genomföringar.

Viktigt

- Underlagstaket monteras hängande över takstolarna, ej på fasta träunderlag.
- Om inte annat anges gäller senaste rekommendationer i AMA-Hus (JSC.65, JSC.66)
- Takets ytskikt styr lägsta taklutning för underlagstaket dock alltid lägst 14° (1:4)
- T-Diff är ett s k diffusionsöppet underlagstak där optimal funktion kräver lufttät montering från tak tillnock.
- Belasta ytan skonsamt samt täta omedelbart och åtgärda eventuella skador.
- T-Diff uppfyller kravet på genomträngningssäkerhet när all fixering som spikning och läkning (spik- och bärläkt) av duken är klar! Maximalt c-avstånd för takbjälkar är 1200 mm.
- Inga svackor eller bakfall får bildas i underlagstaket vid infästning och fixering.
- Rullar skall lagras stående på plant och torrt underlag samt i skydd för solljus (UV-) och nederbörd.
- Vid montering i kall väderlek (< +5 C) kan båda klistertejperna behöva värmas försiktigt för optimal vidhäftning samt varmlagring av rullarna innan.
- Underlaget ska för bästa vidhäftning av klistertejperna och vid alla monteringstillfällen vara torrt, rent och fritt från fett.
- Efter montering skall underlagstäckningen vara helt inbyggd och skyddad för solljus (UV-). Den maximala exponeringstiden (UV-) innan yttäckning är två månader.
- Täck alltid med ytskiktet snarast möjligt för att undvika påverkan från dålig väderlek.
- T-Emballage Skarvband Butyl är godkänt skarvhjälpmedel och tätning.
- För att uppnå optimal tätning vid varje monterad ströläkt skall T-Emballage Läktättningsband placeras mellan läkten och underlaget innan fixering och spikning. Skruvad ströläkt förbättrar också tätheten mot underlaget.
- Vid behov, komplettera förslagsvis under varannan bärläkt med en distans för underlagstak för att fixera underlagstaket och minimera rörelser i underlaget.