

## Tunnfog & Tunnputsbruk A

Tunnfog & Tunnputsbruk A är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning och putsning.

### Arbetsbeskrivning

Blandning:

Produkten blandas maskinellt ca 5 minuter i planblandare med ca 6 liter vatten per säck (25 kg). Detta ger ca 16 liter färdigt bruk.

Applicering:

Vid murning påförs bruket med tunnfogsskopa eller annat tandat verktyg, så fogtjockleken blir 2–5 mm.

Vid putsning påförs bruket med stålbrätte eller likvärdigt. Skiktjocklek 2–5 mm.

Efterbehandla ytan med filtbräda eller liknande. Underlaget ska förvattnas. Eftervattna det hårdnade putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och lika blandningstid ska alltid användas. Skydda alltid ytan mot regn respektive sol och eftersträva en jämn temperatur över

15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtagas d.v.s. värme, snöskydd m.m. Köldtillsatsmedel kan tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder. Under den varma årstiden ska ytan skyddas mot direkt solstrålning.

# Teknisk data

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Bindemedel           | Cement             |
| Ballast              | Natursand 0–0,7 mm |
| Användningstid 20 °C | Ca 2 tim           |
| Börjar hårdna efter  | Ca 4 tim           |
| Frostbeständighet    | God                |
|                      |                    |
| Åtgång               |                    |
| Blockbredd           | Kg / kvm, ca       |
| 7                    | 3                  |
| 10                   | 4                  |
| 15                   | 6                  |
| 20                   | 8                  |
| 25                   | 10                 |
| 30                   | 12                 |
| 35                   | 14                 |

## Förpackning

Produkten levereras som standard i 25 kg säck (art.nr 5530215).

## Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

**FINJA**