

TopTite 3°

Högresterande ytpapp för Gör-det-självaren



Produktfakta

Användningsområde

Ytpappen TopTite 3° är avsedd för två- eller enlagstäckning av gamla eller nya tak, vars lutning är minst 3°. Förhållandet 1:20 avser att takfallet är en meter på en tjugo meter lång sträcka.

Beskrivning

TopTite 3° består av en robust polyesterstomme och med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur. I pappens längdriktning finns den självklitrande kanten som är försedd med en skyddsfolie.

Monteringsanvisning

Underlag

Underlag kan vara träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t ex genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. TopTite 3° kan med lätthet även monteras på gammal slät takpapp. Underlaget skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneljocklek hänvisas till tabell RA HSD/2 RA Hus 08.

Montering

Monteringen kan ske enligt Gör-det-självs principen. Eftersom pappkanterna är självklitrande behövs ej specialutrustning. På omslagets insida finns detaljerade anvisningar för täckning av taket med TopTite 3°. Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet. Vid temperaturer under +10°C används varmluftspistol för aktivering av klisterytorna. Vid tvärskarvar och annan klistring används det elastomermodifierade tätkestret K-36. Produkten är inte lämplig för tak med invändig avvattnings (takbrunnar). Till detta rekommenderas svetsbar entreprenörspapp.

Spikning

Spikning utföres med pappspik minst 25x2,8 (varmförzinkad). Spikavstånd 100 mm. Ingen spikning får synas efter montage.

Art nr:	Benämning:	Dimension:
285021	TopTite 3, grå	100 cm x 7 m
285022	TopTite 3, svart	100 cm x 7 m
285023	TopTite 3, röd	100 cm x 7 m



Teknisk Specifikation

Produkttyp	Ytpapp Gör-det-själven (GDS)
Installation	Mekanisk infästning och självklitrade skarv
Ytvikt (min)	4400 g/m
Tjocklek	3,3 mm ²
Längd	7 m
Bredd	1,0 m
Täckande yta	ca 6.2 m ²
Stomme	Polyesterfiberfilt förstärkt med glasfiber
Asfalt	SBS-elastomerasfalt/självhäftande
Övre ytan	Mineralgranulat

Fysikaliska egenskaper	Typiskt värde	Enhet	Metod
Draghållfasthet, +23° C			EN 12311-1
längdriktning	1000	N/50 mm	
tvärriktning	900	N/50 mm	
Brottöjning			EN 12311-1
längdriktning	45	%	
tvärriktning	45	%	
Rivhållfasthet			EN 12310-1
längdriktning	325	N	
tvärriktning	325	N	
Böjbarhet i kyla			EN 1109
övre ytan	-20	°C	
Vattentät under tryck	400	kPa/1h	EN 1928 B
Glidning i värme	90	°C/2h	EN 1110
Dimensionsstabilitet	-0,2	%	EN 1107
Mjukningspunkt, asfalt	105	°C	ASTM D 36

Viktigt

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +10°C, förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med Katepal tätklister K-36.
- Utöver tillverkarens anvisningar gäller för montering rekommendationer enligt senaste versionen av AMA Hus.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomförningar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.