

# Original Panellack Matt

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Original Panellack Matt är en matt vattenburen ljusäkt klarlack för invändig lackering av trä, t ex, tak och väggpanel, lister, karmar m.m. Original Panellack Matt har ett inbyggt filter som effektivt hindrar träet från att gulna. För bruksytor som köksbänkar eller liknande rekommenderas Original Möbellack. Original Panellack ska inte användas på mörka ytor, fototapeter och tegelväggar.

Original Panellack Matt finns även som färdig vittonad panellack.

## Behandling

Lacken omröres väl. Träytan ska vara ren och torr. Obehandlat trä stryks 2-3 gånger beroende på träs sugförmåga. Slipa lätt med ett fint slippapper mellan strykningarna. Tidigare lackerat trä rengöres med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Original Panellack Matt.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Akryllatex

**Glans:** Matt 10

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorrt 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 8-12 m<sup>2</sup>/lit

**Förpackning:** 1, 2,5 och 10 liter

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/e):** 130g/l Innehåller Max 3g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009