

# Tinova Traditional Exterior

Mars 2020



Tinova Traditional Exterior är en alkydoljebaserad färg avsedd för målning utomhus på träfasader. Oljetäckfärgen framhäver ytans trästruktur och ger en täckande och jämn yta på gamla och nya träfasader. Tinova Traditional Exterior i system med Tinova Wood Base Oil och Tinova Traditional Primer Exterior resulterar det i en livslängd på upp till 8 år.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

## Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Traditional Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Traditional Exterior

## Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Traditional Primer Exterior.
4. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Traditional Exterior.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Traditional Exterior. Vid behov grunda först med Tinova Traditional Primer Exterior.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Alkyd

**Glans:** 30

**Dammtorr 23°C 50% RF:** 12 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 16 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Alifatnafta

**Verktyg:** Pensel roller

**Färgåtgång:** Nymålning 4-6m<sup>2</sup>/l

**Färgåtgång:** Ommålning 6-8m<sup>2</sup>/l

**Förpackning:** 1, 2,5, 5 och 10 liter

**Baser:** BW,BM, BC,Red 334, Black 337

**Rengöring:** Alifatnafta

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/e)**400g/l Innehåller Max 399g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009