

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI MULTIBRUK

Multibruk för mindre murnings-, putsnings- och reparationsarbeten.

Beskrivning -

Användningsområden

Hey'di Multibruk är ett cementbaserat, snabbhårdande torrbruk som är lämpligt till alla typer av mindre mur-, puts- och reparationsarbeten på mur och betong, ute och inne. Hey'di Multibruk är smidigt och lätt att använda. Brukstemperatur skall ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Blandning

Ytan borstas ren, sugande ytor förvattnas. Hey'di Multibruk tillsätts vatten, ca. 1 ltr till 5 kg torrbruk. På glatta ytor används Hey'di KZ i blandningsvattnet i förhållande 1 del Hey'di KZ till 5 delar vatten. Färdigblandat bruk skall brukas inom 45 min.

Utförande - Torktid - Materialåtgång.

Applisering utförs med murslev, spackel eller bräde. Torktid 3-5 tim. beroende på temperatur och underlag. Påsens innehåll ger ca. 3 ltr färdig massa. Verktyg rengörs med vatten.

Lagring

Lagras tort. Bäst bruksegenskap inom 1 år efter produktionsdato.

Förpackning

5 kg påse.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 1 l/5 kg
Största kornstorlek: 1 mm
Brukstad: ca. 45 min

PRODUKTKODER

Hey'di varunr: 210
GTIN kod: 7054150000208

Arbeshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 20.01.14



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.