



Oljebets

Infärgning för trägolv, panel, trappor, bänkskivor, möbler och andra trätytor inomhus.



Sidenmatt transparent eller intensiv infärgning beroende på hur produkten appliceras och antal appliceringar. Kulörerna kan blandas med varandra eller med 3500 ofärgad för en ljusare ton. Baserad på vegetabiliska oljor och organiska pigment. Mikroporös, vattenavvisande och slitstark. Godkänd för leksaker enligt EN 71.3.

Slitytor som ex. golv slutbehandlas med Osmo Hårdvaxolja. Möbler infärgade med Osmo Oljebets kan även slutbehandlas med Osmo Möbellack.

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24-48 m² vid 1 applicering.

TORKTID

24 timmar i normala förhållanden, 20°C och 50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt. För proffs finns även en hårdare som förkortar torktiden.

VERKTYG

Golv: Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm alt. Osmo Dubbelspackel. Osmo Golvmaskin och vit rondell vid eventuell avjämning.

Möbler och övriga ytor: Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor, hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

APPLICERING

Osmo Oljebets är pigmenterad, färdig att använda, spådes ej, omröres noga. 1 applicering ger transparent infärgning, 2 appliceringar en intensiv färgton. 3519 Natur rekommenderas endast för ljusare träslag då produkten på röda/mörka träslag kan ge svagt vitaktig effekt.

Golv (1-2 appliceringar)

- Applicera Osmo Oljebets mycket tunt i fiberriktning med valt verktyg, se Verkttyg. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus. Tips! Eventuella penselmärken vid applicering med Osmo Penselborste, kan inom 15 minuter tas bort med en ny oanvänd Osmo Mikrofiberroller.
- Låt torka i 24 timmar, söj för god ventilation.
- För intensiv infärgning utför ytterligare 1 applicering på samma vis. Utförs den andra appliceringen med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller måste ytan avjämnas med Osmo Golvmaskin och vit rondell. Undvik att göra arbetet i direkt solljus. Ytterligare kulörer/effekter kan uppnås om den första och andra appliceringen utförs med olika kulörer ur produktserien. Se separat instruktion.
- Utför alltid slutbehandling med Osmo Hårdvaxolja. (total mängd produkt för samtliga appliceringar, inklusive infärgning max 80 gr/m²). Se separat instruktion.



OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

Möbler (1-2 appliceringar)

- a. Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm. Önskas ljusare laserande infärgning torka av i fiberriktning efter ca.10 minuter med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- b. Låt torka 24 timmar, söj för god ventilation.
- c. För intensiv infärgning utför ytterligare 1 applicering på samma vis. På slitytor utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja. (total mängd produkt för samtliga appliceringar, inklusive infärgning max 80gr/m²). Se separat instruktion. Till möbler kan även Osmo Möbellack användas för slutbehandling.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Oljebets är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8026 Rengöringsspray eller Osmo 8016 Rengöringsmedel blandat med ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

VARIANTER

3500 Ofärgad
3501 Vit
3512 Silvergrå
3514 Grafit
3516 Jatoba
3518 Ljusgrå
3619 Natur
3538 Granat
3541 Havanna
3543 Cognac
3564 Tobak
3590 Svart



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner